КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ **ФАСАДНАЯ БАЗА** А







ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Эластичная водно-дисперсионная ярко-белая акриловая краска с высокой кроющей способностью. Образует матовое покрытие, обладающее водо- и атмосферостойкостью. Устойчива к мытью с неабразивными моющими средствами. Легко наносится, быстро и качественно окрашивает поверхность. Предназначена для окрашивания фасадов зданий, стен и потолков в помещениях с нормальной и повышенной влажностью. Наносится на кирпичные, бетонные, цементные, гипсовые оштукатуренные и зашпатлеванные поверхности, ГКЛ, ГВЛ, ПГП и стекловолокнистые обои.

инструкция по применению



Подготовьте основание. Удалите с него ослабляющие сцепление вещества: масляные и битумные пятна, пыль и прочие загрязнения. Отслаивающиеся участки удалите стальным шпателем. Нанесение краски на старые масляные шпатлевки и краски возможно только после предварительной очистки.



Обработайте основание грунтовочными составами БОЛАРС, соответствующими Вашему типу поверхности.



Перемешайте краску в банке, при необходимости разбавьте до требуемой вязкости водой (не более $5\,\%$ от массы краски).



Нанесите краску на поверхность кистью, валиком или распылением в два слоя с промежуточной сушкой не менее 2 часов. Через 24 часа после нанесения последнего слоя возможна эксплуатация покрытия в щадящем режиме, через 14 дней покрытие приобретает окончательную прочность.

Колеровка и разбавление

Колеруется универсальными или водно-дисперсионными пигментными пастами по каталогам БОЛАРС, RAL, NCS, MONICOLOR NOVA и др. Разбавление не требуется. При необходимости добавьте воды не более 5% от массы краски и тщательно перемешайте.

Расход и состав материала

Расход 80 г/м 2 /слой. При нанесении в 2 слоя расход 160 г/м 2 . Состав: акриловая дисперсия, диоксид титана, наполнители, технологические добавки, консервант, вода.

Меры предосторожности

Краска пожаровзрывобезопасна. Работы проводить в проветриваемом помещении. Для защиты кожных покровов использовать спецодежду и перчатки. Для защиты органов дыхания применять респираторы, для защиты органов зрения использовать защитные очки. При попадании в глаза промыть их водой. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.

акриловая
95%
не более 1%
8-9
1 час
24 часа
не менее 96 часов
80 г/м²
не менее 5 циклов
+5°C +35°C
-40°C +60°C

Фасовка и хранение

Поставляется в пластиковых ведрах по 7, 15 и 28 кг. Хранить краску в плотно закрытой таре при температуре окружающего воздуха от + 5°C до +30°С. Беречь от воздействия тепла, прямых солнечных лучей и влаги. Допускается замораживание/оттаивание краски до 5 циклов, без вскрытия первичной упаковки. Размораживание проводить при комнатной температуре в оригинальной таре. Срок годности 2 года с даты изготовления в оригинальной невскрытой упаковке изготовителя.