

# ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА MINERAL MALDIVAS



БОЛАРС®  
производство отделочных материалов



- УДАРОПРОЧНАЯ
- АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ
- ЭЛАСТИЧНАЯ

15; 25;  
45  
КГ

от 10  
лет  
долговечность

внутренние и  
наружные работы

выдерживает  
тонкую обработку

легко наносится

ГОСТ  
55818-2013



## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Декоративная штукатурка для фасадных и внутренних работ. Изготовлена на основе натуральной мраморной крошки, природных наполнителей и водной дисперсии акрилового полимера. Образует шероховатую на ощупь поверхность, напоминающую морской песок и гальку. Выпускается в пяти фракциях: 0,5/1,0/1,5/2,0/2,5 мм.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



Основание должно быть чистым, прочным, ровным и иметь достаточную несущую способность. Удалите с него ослабляющие скрепления вещества: масляные и битумные пятна, пыль и прочие загрязнения. Отслаивающиеся участки удаляйте стальным шпателем. При необходимости выровняйте основание штукатурными составами БОЛАРС.




Обработайте основание грунтом «Укрепляющий» или «Глубокого проникновения», а затем грунтом «Acryl-primer quartz» белым или колерованным в цвет декоративной штукатурки. Нанесение декоративной штукатурки производите не ранее, чем через 12 часов после нанесения грунта.




Перемешайте штукатурку в банке, при необходимости разбавьте до требуемой вязкости водой (не более 1% от общей массы).



Нанесите материал кельмой-гладилкой с закругленными углами и фаской из нержавеющей стали движением снизу вверх, держа кельму или широкий шпатель под углом 10-15° к основанию, с некоторым усилием. Выдерживайте толщину слоя, равную 1,5 толщинам зерна.



Разровняйте покрытие, держа кельму параллельно к основанию не допуская «кроплешин» поверхности. На завершающей стадии нанесения, движения кельмы должны быть направлены только в одном из выбранных направлений, верх или вниз, вправо или влево.



Штукатурку наносите на поверхность стен «от угла до угла» без перерыва. В процессе отделки рабочую поверхность пластиковой кельмы необходимо постоянно очищать от налипшей крошки. По завершении работ инструменты промойте чистой водой.

В случае необходимости окрашивание декоративной силиконовой краской БОЛАРС «Effek» возможно через 48 часов после нанесения, акриловой краской «Elit-decor» – через 7 суток. Время полного высыхания 48 часов (при нормальных условиях окружающей среды). Первоначальная твердость набирается через 7 суток, окончательная через 14 суток. Необходимо беречь готовое покрытие от воздействия дождя в течение первых 5 суток. При погодных условиях, отличающихся от нормальных (температура ниже +20°C, относительная влажность более 70%) рекомендуется беречь готовое покрытие от воздействия дождя до 14 суток после окончания работ. При температуре ниже +10°C покрытие необходимо защищать от дождя в течение 21 суток.

## Расход материала

Фр. 0,5 мм – 1,5-1,7 кг/м<sup>2</sup>; фр. 1,0 мм – 2,0-2,5 кг/м<sup>2</sup>; фр. 1,5 мм – 2,5-3,0 кг/м<sup>2</sup>; фр. 2,0 мм – 3,0-3,5 кг/м<sup>2</sup>; фр. 2,5 мм – 3,5-4,0 кг/м<sup>2</sup>.

## Колеровка и разбавление

Цвет: белый, колеруется по каталогам БОЛАРС, RAL, NCS, MONICOLOR NOVA и др. Разбавление не требуется. При необходимости добавьте воды не более 1% от массы штукатурки и тщательно перемешайте.

## Меры предосторожности

Материал пожаро-взрывобезопасен. Работы проводить в проветриваемом помещении. Для защиты кожных покровов использовать спецодежду и перчатки. Для защиты органов дыхания применять респираторы, для защиты органов зрения использовать защитные очки. При попадании в глаза промыть их водой. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.

## Фасовка и хранение

Выпускается в пластиковых ведрах 15 кг, 25 кг и 45 кг. Хранить в плотно закрытой таре при температуре окружающего воздуха от +5°C до +30°C. Беречь от воздействия тепла, прямых солнечных лучей и влаги. Допускается замораживание-размораживание до 5 циклов, без вскрытия первичной упаковки. Размораживание проводить при комнатной температуре в оригинальной таре. Срок годности 2 года с даты изготовления в оригинальной невскрытой упаковке изготовителя.

## Технические характеристики

основа	акриловая
pH	8-9
адгезия	0,9 МПа
стойкость к статическому воздействию воды	не менее 120 ч
стойкость к воздействию щелочи	не менее 120 ч
температура применения	от +5 до +35°C
температура эксплуатации	от -40 до +60°C
долговечность	не менее 10 лет
морозостойкость при транспортировке	не менее 5 циклов