

# КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ WALLFIX KERAMIK



**БОЛАРС**<sup>®</sup>  
производство отделочных материалов



- ДЛЯ МОЗАИКИ И ВСЕХ ВИДОВ ПЛИТКИ
- ДЛЯ СЛОЖНЫХ ДЕФОРМИРУЮЩИХСЯ ОСНОВАНИЙ



## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для приклеивания стеклянной и терракотовой мозаики, керамической плитки с водопоглощением более 3% размером не более 200x300 на пол и стены. Рекомендуемые основания: цементные и гипсовые штукатурки, стяжки, бетон, гипсокартон. Может применяться по сложным основаниям, подверженным температурным и размерным деформациям, в системах «теплый пол». Обладает высокой клеящей способностью, легко наносится. Экологически безопасен, может применяться во всех типах жилых и общественных помещений.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



1. Подготовьте основание. Удалите с него ослабляющие сцепление вещества: масляные и битумные пятна, пыль и прочие загрязнения. Отслаивающиеся участки удалите стальным шпателем.



2. Обработайте основание грунтом БОЛАРС «Глубокого проникновения», сильно впитывающие поверхности затрунтуйте дважды.



3. Нанесите клей на основание слоем от 2 до 6 мм с помощью гладкого шпателя и разровняйте зубчатым. Клей наносится на площадь, которую можно облицевать плиткой в течение 20 – 30 минут (открытое время). Если открытое время превышено, и образовалась поверхностная корка, удалите клей с основания и нанесите заново.



4. Уложите плитку на клей и слегка вдавите. После нанесения остатки клея удалите влажной губкой, инструменты промойте водой. Тыльная поверхность плитки должна плотно прилегать к клеевому слою. Клей должен покрывать 65% поверхности плитки. Корректировка уложенной плитки возможна в течение 30 минут после укладки.

Во время работы и в последующие 24 часа следует избегать сквозняков и прямых солнечных лучей в помещении, а также запыления и попадания мусора на обработанную поверхность. Затирку швов допускается производить не ранее чем через 24 часа после укладки плитки. Эксплуатация поверхности через 7-10 дней. Все указанные временные показатели действительны при температуре окружающей среды +20°C, относительной влажности воздуха 60%. При других температурно-влажностных условиях показатели могут изменяться.

### Расход материала

Расход клея 1,8 кг/м<sup>2</sup>.

### Меры предосторожности

При попадании раствора в глаза необходимо срочно промыть их большим количеством воды. Работы рекомендуется производить в резиновых перчатках. Для защиты органов дыхания применять респираторы, для защиты органов зрения использовать защитные очки.

### Фасовка и хранение

Поставляется в ведрах по 6 и 3 кг. Хранить в плотно закрытой таре при температуре окружающего воздуха от +5°C до +30°C. Беречь от воздействия тепла, прямых солнечных лучей и влаги. Клей выдерживает 5 циклов замораживания/размораживания. Гарантийный срок хранения – 24 месяца со дня изготовления, в оригинальной невскрытой упаковке изготовителя.

### Технические характеристики

Цвет	белый
Расход	1,8 кг/м <sup>2</sup>
pH	8,0-9,0
Толщина слоя	2-6 мм
Затирка швов	через 24 часа
Эксплуатация	через 7-10 дней
Открытое время	30 минут
Время корректировки	30 минут
Адгезия	не менее 1 Мпа
Температура проведения работ	от +5°C до +35°C
Температура эксплуатации	от +5°C до +45°C